

Žáruodolný tmel

RUDOKIT 2kg

13 ks skladem

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdívání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Kód produktu	700.0000000014
Výrobce	profikrby
Cena	207,43 Kč 171,43 Kč bez DPH



Detailní popis

Žáruodolný tmel RUDOKIT NT 1350 se používá pro sezdivání tvarovek a lepení žárovzdorného zdiva. Lepidlo je obohaceno chemickým pojivem pro zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot,

při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší.

Univerzální žáruvzdorný tmel

RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700

Možnosti použití :

Tmely RUDOKIT NT 1350/ ST 1500/VT 1700 se používají pro sezdivání tvarovek a lepení žáruvzdorného zdiva. Dále jsou tyto

tmely použitelné pro ochranu a opravy poškozeného žáruvzdorného zdiva. Tmely jsou obohaceny chemickým pojivem pro

zvýšení pevnosti spoje v oblasti nízkých a středních teplot, při vyšších teplotách se tato pevnost zvýší slinutím - vytvořením

keramické vazby. Tmelové spoje mají velkou odolnost proti dynamickému namáhání vyzdívky (otřesy, rázy apod.) a spolehlivě

spojují šamotové, izolační a vysocehlinité kameny pro teploty použití.

Tmel NT 1350 je určen pro sezdivání šamotových kamenů výrobních skupin OPTIM, OPATES, OPATEX a izolačních

kamenů OPATERM, výborně se osvědčil pro lepení vláknitých izolačních materiálů SIBRAL ve formě rohoží, desek apod. Tmel

ST 1500 je určen pro sezdivání šamotových kamenů výrobních skupin OPATEX, OPATAL a OPATERM.

Tmel VT 1700 je

vhodný pro výrobní skupiny OPATAL a OPADUR.

Návod k použití :

Před použitím je nutné vždy řádně promíchat celý obsah obalu najednou ! Tmel se dodává v polotekutém až pastovitém stavu

přímo k použití. V případě, že tmel nemá potřebnou konzistenci, je možno jej doředit malým množstvím vody. Na vzduchu rychle

tuhne, vysoké pevnosti spoje je dosaženo již po vysušení.

Tmel lze použít na různé účely :

Zdění - S tmelem se pracuje jako s běžnou šamotovou maltou, zásadou je nanášení co nejtenčích vrstev (optimálně 2 - 3

mm). Po zaschnutí dosáhne tmelený spoj značné pevnosti.

Lepení - Pomocí tmele RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze do topenišť a míst s vyšší teplotou nalepovat šamotové

plátky, lehčené ohnivzdorné desky a rohože, a to jak na keramický, tak i kovový podklad. Při lepení na kovový podklad se

doporučuje tento dokonale očistit od rzi a nečistot a natřít ho směsí tmele a vody v přibližném poměru 1:1.

Nátěr se nechá

zaschnout a pak se provádí lepení na tmel.

Ochrana - Tmely RUDOKIT NT 1350/ST 1500/VT 1700 lze s úspěchem použít k ochraně vnitřních vyzdívek pecí a

kovových částí vystavených vysoké teplotě a agresivnímu působení spalin. Ochrana se provádí omazáváním tmelem, přičemž

je opět výhodné vytvářet ochrannou vrstvu o tloušťce do 3 mm.

Opravy - Drobné opravy poškození žáruvzdorné vyzdívky se provádí zamazáváním tmelem, větší poškození se odstraňují

dozdíváním chybějícího zdiva na tmel.

Výhody použití :

• rychlost práce

• vysoká pevnost tmelového spoje

• prodloužení životnosti vyzdívek

• značná přilnavost tmele ke zdivu

Balení a skladování :

Tmely se dodávají v plastových obalech a 2 kg (NT 1350), a 8 kg, 25 kg a 50 kg (NT 1350, ST 1500, VT 1700). Obaly s tmelem skladujte při běžné teplotě, nikdy však nesmí zmrznout! Záruční doba v plných, uzavřených a neporušených obalech činí 6 měsíců od data výroby (při skladování na dřevěných podlážkách, v suchu a za běžné a stálé teploty lze skladovat až 12 měsíců). V případě nespotřebování celé dávky tmelu v obalu se doporučuje povrch tmelu přelít tenkou vrstvou vody a nádobu neprodyšně uzavřít.

První pomoc :

- “ při zasažení očí okamžitě vymýt proudem čisté vody a vyhledat lékaře
- “ při požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vlažné vody a drážděním hrdla vyvolat zvracení
- “ při potřísnění pokožky omýt vodou

Galerie

