

Šamotová výmazová a zdicí malta na ohniště

M-flexi - 25 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Dostupnost : 2 týdny

Šamotová výmazová a zdicí malta na ohniště, M-flexi - 25 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Kód produktu	700.0000000047
Výrobce	profikrby

Sleva	12% = 1 167 Kč
-------	-----------------------

Cena	1 032,82 Kč 853,57 Kč bez DPH
------	---

Kyblík 25 kg



Parametry

Obsah Vody

1,5 %

Množství vody pro rozmíchání 1 kg	0,3 až 0,35 litr
Obchodní název	M-Flexi-1.0
Objemová hmotnost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod)	1660 kg / m³
Max.teplota použití	1100 C
Zrnitost (max.zrno)	0 až 1 mm
Počátek slinování	800 C
Ztráta Žíháním	-3,5 %
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	23 %
Zdánlivá pórovitost	38 %
Žárovzdornost	ISO 165
Al ₂ O ₃	21 %
SiO ₂	75 %
Fe ₂ O ₃	1 %
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Balení	25 kg kbelík

Detailní popis

Šamotová výmazová a zdicí malta na ohniště, M-flexi - 25 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Opravy šamotové vyzdívky kamnářskou maltou M-flexi

Díly šamotové vyzdívky mají pro správnou funkci a požadovaný výkon kamen velký význam a je nutné je udržovat. Zjistíte-li poškození šamotové vyzdívky, praskliny a vydroleniny opravíte šamotovou maltou M-flexi.

M-flexi je suchá směs, která se před použitím smíchá s vodou. M-flexi je osvědčená kamnářská malta, která slouží ke spojování kamnářských tvarovek v topeništích a k vymazání poškozených míst.

Malta vytvoří po vytvrzení souvislou plochu, která bez problémů snese i vysoký žár, který vzniká při spalování pevných paliv.

Postup opravy vyzdívky:

- Místo kde budete aplikovat kamnářskou maltu předem očistěte a navlhčete štětcem a nebo houbou vodou – důležité je zbavení místa pro lepení prachu.
- Do spár a povrchu vetřete štětcem zředěnou maltu M-flexi
- Dalším krokem provedte opravu vrstvou hutnější malty.
- Povrch začistěte navlhčenou houbou anebo štětcem
- Po vyschnutí – po několika dnech můžete v kamnech znovu topit (3 až 5 dnů – podle teploty)

Galerie

